



Boletim Técnico

RESINA FOSCA 5L

Beleza e alta resistência para revestimentos

PSC Resina é uma resina metacrílica de alta dureza, base solvente e com altíssimo teor de sólidos (22%). É um produto excelente para áreas de grande circulação. O produto tem cheiro de esmalte (solvente) e é de secagem rápida. Contribui para o embelezamento do revestimento, ao mesmo tempo em que promove alta proteção.

A composição diferenciada de PSC Resina faz com que tenha muito maior durabilidade do que resinas acrílicas comuns. Para o aumento de rendimento, indicamos a aplicação prévia de PSC Base. Produto disponível nas versões fosca e brilhante.

ATENÇÃO: Todo produto formador de filme, seja ele da Pisoclean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições: 1. Se não curar corretamente quando aplicado. Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empoçamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas. 2. Se existir umidade ascendente. É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisoclean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

Como usar?

Atenção: PSC Resina já vem pronta para uso, não necessita de diluição. A superfície a ser tratada deverá estar limpa e completamente seca.

Dica: PSC Resina é aplicado puro em duas ou três demãos, dependendo do acabamento que se deseja, com intervalos de 3 a 6 horas.

Importante: Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa, pistola (diluir em 20% de xilol) ou rolo de espuma. A aplicação deve ser cruzada, ou seja, uma no sentido horizontal e outra no sentido vertical. Na versão fosca, agite bem antes de usar.

Despeje o produto diretamente sobre o piso ou em um recipiente apropriado, e espalhe uniformemente sobre a superfície. Observe para que todas as áreas sejam preenchidas pelo produto. Cuidado para não repassar o produto seguidas vezes no mesmo lugar para não criar rugosidade ou gerar desprendimento de partículas do rolo ou acessório utilizado. Entre as demãos, caso seja observada alguma rugosidade, deve-se "queimar" o filme com lixa d'água grão 320 para então seguir com a aplicação da próxima demão.

Resina pode ser aplicada uma hora depois da aplicação de PSC Base em duas demãos. A aplicação prévia de PSC Base é indicada para minimizar a alteração ou intensificação de tom dos revestimentos e aumentar o rendimento de PSC Resina.

Atenção: Após a aplicação, as ferramentas devem ser lavadas com solvente. A área pode ser liberada após 12 horas da aplicação da última demão. **Pronto! :)**

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Use luvas de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. Provoca irritação à pele. Pode provocar danos ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada se inalado. Líquido e vapores altamente inflamáveis. Pode ser nocivo em contato com a pele. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: Resina metacrílica.
Composição: agente fosqueante e hidrocarbonetos aromáticos.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.
Revestimentos: Granilite, Marcopiso, Concreto, Korodur, Ardósia, Pedra mineira, basalto, e todo revestimento não polido/esmaltado. **Obs.:** PSC Resina fosca não é indicado para pisos esmaltados, polidos ou vitrificados.

Resolve: Baixa proteção, aparência de desgaste. Benefícios: Altíssimo desempenho, produto super rentável.

Rendimento

Até 15m²/L

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA