



Boletim Técnico

ENDURECEDOR MG 5L

Fluorsilicato metálico de efeito permanente

Pág. 1

O **Endurecedor MG** é um fluorsilicato metálico de efeito permanente e cumulativo. Sua ação é incrementada mediante atrito, ou seja, quanto mais circulação sobre pisos tratados com o produto, mais evidente será seu resultado. Aumenta a resistência mecânica de pisos a base de cimento. Aumenta a vida útil dos concretos. Impede que pisos cimentícios desprendam partículas. FIM DEFINITIVO DO PÓ!



Como usar?

AGITE ANTES DE USAR!

Atenção: Superfícies de concreto novo deverão estar secas e curadas durante pelo menos 10 dias; os melhores resultados são obtidos com a cura contínua durante 28 dias. A superfície deverá estar limpa, seca e isenta de qualquer impureza.

Sem Lapidação (em concreto normal)

1. Aplique o produto diretamente sobre o piso e mantenha-o molhado com o mesmo por uma hora. 2. Depois disso, remova os excessos com panos e rodos, enxágue com água e deixe secar. 3. Aplique a segunda demão. Se houver formação de cristais durante a segunda aplicação, enxágue a superfície com água limpa, de preferência quente, em abundância.

Importante: Ao mesmo tempo, o piso deverá ser rapidamente escovado com uma escova de cerdas duras. O excesso de água deve então ser retirado (puxado com rodo) e a superfície deve secar naturalmente.

Sem Lapidação (em concreto polido)

1. Para obter uma superfície polida devida ao tráfego, faça 3 aplicações de PSC Endurecedor MG. A primeira diluída em água, sendo 4 parte de água para 1 de PSC Endurecedor MG a segunda 3 para 1 e a terceira 2 para 1. 2. Quando a última aplicação estiver secando, espere até constatar aparência uniforme de cristais brancos. Saturar o piso com água limpa e proceda ao polimento com uma politriz comercial usando o disco 3M Black Pad ou abrasivo similar. 3. Continue a polir o piso até que este atinja um brilho tipo pátina ou polido e que tenha desaparecido a brancura. As recomendações acima se referem a pisos compactos e acabados com acabadora mecânica.

Com Lapidação (SBP - primeira etapa)

1. Após o corte/nivelamento com abrasivos grossos (liga fria ou diamantados metálicos), com o piso limpo e seco, espalhe uniformemente o produto puro com rodos ou vassouras. 2. Mantenha o piso bem molhado com PSC Endurecedor MG por um período de uma hora. 3. Depois deste prazo, com o auxílio de panos, recolha os excessos decorrentes da aplicação e deixe o piso secar naturalmente.

Importante: Se o polimento estiver sendo feito a úmido, aguarde 24h para seguir com o processo. Se for a seco, aguarde apenas duas horas. Pronto!;

Composição

Fluossilicato metálico e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Concreto, granilite.

Resolve: Alta porosidade, baixa resistência à abrasão.

Benefícios: Auxílio na cura, eliminação de pós, aderência e preparo de superfície para receber qualquer tipo de revestimento.

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Tóxico se ingerido. Provoca queimaduras à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

RendimentoDe 5 a 8 m²/L**Apresentação****5L**

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA