



Boletim Técnico PSC BASE 5L

Selador autonivelante termoplástico

PSC Base é um selador acrílico termoplástico auto nivelante, base água e com alto teor de sólidos.

PSC Base é indicado como promotor de aderência e economia para a aplicação do acabamento final. Pode ser utilizado antes de PSC Acabamento, PSC Resina, Cera Especial LP ou Pek Radiante, principalmente em revestimentos de alta absorção.

Como usar?

Atenção: Todo produto formador de filme, seja ele da Pisoclean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições: 1. Se não curar corretamente quando aplicado. Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empoçamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas. 2. Se existir umidade ascendente. É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisoclean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

A superfície a ser tratada deverá estar limpa e seca.

1. Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa (de preferência travado, para que não role), pistola ou luva aplicadora de cera.
2. Despeje o produto sobre o piso, espalhando no sentido vertical e puxando no sentido horizontal sem interrupção para obter um filme uniforme.
3. Para melhores resultados podem ser aplicadas duas demãos com intervalo de meia hora entre elas. Caso seja observada alguma rugosidade, passe uma enceradeira com disco branco ou hi-speed com disco Natural Blend, ou ainda, pode-se 'queimar' com lixa d'água grão 320 (dependendo da rugosidade), para então seguir com a aplicação da próxima demão.
4. **Todos os acabamentos Pisoclean** devem ser aplicados, no mínimo, uma hora depois da aplicação de **PSC Base**.

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**



Pág. 1

Composição

Princípio Ativo: polímeros acrílicos.
Composição: antiespumante, plastificantes, adjuvante, conservante e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.
Revestimentos: Granilite, Paviflex, Marcopiso, Concreto, Korodur, Ardósia, Basalto, e todo revestimento não polido/esmaltado.
Resolve: Baixa aderência dos acabamentos.
Benefícios: Cheiro agradável, secagem rápida.

Rendimento

Verificar pelo site.

Apresentação

5 L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA