



PISOCLEAN[®]
resolve.

DIVISÃO ESPECIALIDADES

Boletim Técnico

PSC ACABAMENTO

Para proteção e promoção de brilho e limpabilidade



❖ PROPRIEDADES

PSC Acabamento é uma resina acrílica de alta dureza, base água e com altíssimo teor de sólidos (24%). Sendo assim, é indicado para áreas de grande circulação. É uma excelente opção de tratamento para pedras naturais, cerâmicas naturais, ardósias, cimentados, madeiras, etc. Promove alto brilho e facilidade de limpeza, tem cheiro agradável e secagem rápida.

PSC Acabamento é indicado apenas para áreas internas.

Atenção: Todo produto formador de filme, seja ele da Pisoclean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições: 1. Se não curar corretamente quando aplicado. Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empoçamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas. 2. Se existir umidade ascendente. É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisoclean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

❖ MODO DE USO

A superfície a ser tratada deverá estar limpa e completamente seca.

1. Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa (de preferência travado, para que não role), pistola ou luva aplicadora de cera.

2. Despeje o produto sobre o piso, espalhando com leve fricção no sentido vertical e puxando no sentido horizontal sem interrupção para obtenção de filme uniforme. Observe para que não exista acúmulo do produto em juntas de baixo relevo e que todas as áreas tenham sido preenchidas.

3. Para melhores resultados pode ser aplicadas de 3 a 4 demãos. Aguarde no mínimo meia hora entre elas. Em superfícies de alta porosidade, recomenda-se o uso de PSC Base em uma ou duas demãos antes da aplicação de PSC Acabamento

PSC Acabamento pode ser 'queimado' com disco de pelo de porco e máquina UHS. De preferência 24h após sua aplicação.

Excelente para: granitinas (granilites), marcopiso, ardósias, pedras naturais em geral, cimentados diversos, cerâmicas, paviflex (vinílicos de todos os tipos) madeiras, pisos pintados, etc.

❖ COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: emulsão de polímero acrílico modificado. Composição: plastificantes, formador de filme, adjuvante, antiespumante, conservante.

❖ ATENÇÃO

Importante uso de luvas. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

❖ APRESENTAÇÃO



1 Litro



5 Litros



50 Litros

*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

❖ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO
Granilite*	puro	até 80 m ²
Ardósias*	puro	até 70 m ²
Makeiras*	puro	até 50 m ²
Vinílicos	puro	até 50 m ²

*Com duas demãos prévias de PSC Base.

❖ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

Código EAN

1 litro	5 litros
7898931665220	7898931665220