

Resina FOSCA

Beleza e alta resistência para revestimentos



➤ PROPRIEDADES

Psc Resina é uma resina **metacrílica** de alta dureza, base solvente e com altíssimo teor de sólidos (22%). Sendo assim, é excelente para áreas de grande circulação. Sua composição diferenciada faz com que tenha muito maior durabilidade do que resinas acrílicas comuns. Faz em uma demão o que resinas comuns fariam em quatro. **Psc Resina é indicado para tratar todos os tipos de pisos com exceção dos esmaltados, polidos ou vitrificados. É indicado tanto para interiores quanto para exteriores.**

Atenção: Todo produto formador de filme, seja ele da Pisco Clean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições: 1. Se não curar corretamente quando aplicado. Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empoçamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas. 2. Se existir umidade ascendente. É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisco Clean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

➤ MODO DE USO

Psc Resina já vem pronto para o uso, não necessitando diluição. A superfície a ser tratada deverá estar limpa e **completamente seca**. **Psc Resina** é aplicado puro em duas ou três demãos, dependendo do acabamento que se deseja, com intervalos de 3 a 6 horas. Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa, pistola (diluir em 20% de Xilol) ou rolo de espuma. A aplicação deve ser cruzada, ou seja, uma no sentido horizontal e outra no sentido vertical. **NA VERSÃO FOSCA AGITE BEM ANTES DE USAR!** Despeje o produto diretamente sobre o piso ou em um recipiente apropriado, e espalhe uniformemente sobre a superfície. Observe para que todas as áreas sejam preenchidas pelo produto. Cuidado para não repassar o produto seguidas vezes no mesmo lugar para não criar rugosidade ou gerar desprendimento de partículas do rolo ou acessório utilizado. Entre as demãos, caso seja observada alguma rugosidade, deve-se "queimar" o filme com lixa d'água grão 320 para então seguir com a aplicação da próxima demão. **Psc Resina** pode ser aplicado uma hora depois da aplicação de **Psc Base** em duas demãos. A aplicação prévia de **Psc Base** é indicada para minimizar a alteração ou intensificação de tom dos revestimentos e aumentar o rendimento de **Psc Resina**. Após a aplicação as ferramentas deve ser lavadas com solvente. A área poderá ser liberada após 12 horas da aplicação da última demão.

➤ COMPOSIÇÃO

Composição: Resina metacrílica, plastificante e hidrocarbonetos aromáticos.

➤ ATENÇÃO

Importante uso de luvas, máscara e óculos. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

➤ APRESENTAÇÃO



*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.
*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

➤ RENDIMENTO

Um litro rende até 10m².

➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

Código EAN

1 litro	5 litros
7898931664148	7898931663936